



Fassil F 328

Système aux silicates



Primaire d'accrochage aux silicates



Composition

FASSIL F 328 est un primaire d'accrochage minéral à haute pénétration formulé selon la norme DIN 18363 (partie inorganique inférieure à 5%) à base de silicate de potasse stabilisé et de liants hydrofuges spéciaux compatibles avec tous types d'enduit à base de chaux et ciment. Il permet de régulariser l'absorption du support et de garantir l'ancrage des couches de finition, en particulier sur les enduits légèrement pulvérulents, sans réduire la perméabilité des murs à la vapeur d'eau.

Caractéristiques techniques

Masse volumique	1,00 kg/l env.
Consommation	100 à 150 g/m ² env. (0,10-0,15 l/m ²) selon l'absorption du support
Rendement	7 à 9 m ² /l env.
Conforme à la Directive 2004/42/CE	
Agrément technique Européen	ATE 07/0280 et ATE 09/0282 (ETAG 004)

Domaines d'utilisation

FASSIL F 328 est employé comme primaire avant l'application de la peinture ou du revêtement en pâte du SYSTEME AUX SILICATES.

Préparation du support

La surface à recouvrir doit être sèche, propre, exempte de poussières, parties peu cohésives, etc. Éliminer toutes traces d'huile, de graisse, de cire, etc. Avant d'appliquer le primaire FASSIL F 328, attendre au moins 28 jours après la réalisation du support.

Application

Diluer à l'eau le produit en rapport de 1:1. Appliquer au pinceau ou au rouleau de laine à poil court. L'application des peintures ou des revêtements du SYSTEME AUX SILICATES, s'effectue au moins 16 heures après le traitement avec FASSIL F 328. En cas d'enduits particulièrement pulvérulents, appliquer plusieurs couches de produit avec la technique « frais sur frais ».

Recommandations

- Ne pas appliquer par températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C ou par humidité relative supérieure à 75 %.
- Ne pas appliquer sur des surfaces exposées au soleil.
- Appliquer FASSIL F 328 uniquement sur des enduits bien stables et secs, de manière à favoriser le mécanisme de silicatation.
- Ne pas appliquer sur des anciennes couches de peinture synthétique, mais toujours sur enduits durcis et secs pour favoriser le mécanisme de silicatation.

FASSIL F 328 doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits, exception faite de la dilution dans l'eau.

Conditionnement

- Seaux de 16 l. env.

Conservation

Ce produit craint le gel. Conserver à températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C . Si le produit est stocké dans son



Fassil F 328

Système aux silicates



emballage d'origine dans des locaux appropriés et à l'abri du gel, il peut être conservé pendant 6 mois.

Qualité

FASSIL F 328 est soumis à des contrôles constants et précis dans nos laboratoires. Les matières premières sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.